

# CODEX X-TENSIVE

Farbiger Epoxidharz Fug- und Klebemörtel für hohe Beanspruchung



codex X-Tensive ist ein farbiger 2-K Epoxidharz Fug- und Klebemörtel mit einer hohen Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse.

Daher ist eine Reinigung der mit codex X-Tensive verfugten Beläge auch mit

Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger u- ä. möglich. Durch die hohen chemischen Widerstandsfähigkeit kann codex X-Tensive auch bei permanentem Kontakt mit chemischen Substanzen, wie zum Beispiel starken Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, wie sie z. B. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Großküchen, Wellnessberiechen, Schwimmbädern vorkommen, eingesetzt werden (Beständigkeitsliste beachten). Vor den Reinigungsmaßnahmen sind die Wartezeiten zu beachten, um eine ausreichende Erhärtung und chemische Belastbarkeit sicherzustellen.

Zur laufenden Unterhaltsreinigung können neutrale, alkalische und saure Reinigungsmittel eingesetzt werden. Der eingesetzte Reiniger ist entsprechend den Herstellerangaben anzuwenden und ggf. zu verdünnen, um die geeignete Reinigungslösung zu erhalten. Die Konzentration des eingesetzten Reinigungsmittels ist dem Verschmutzungsgrad anzupassen.

Die Reinigungslösung auf dem Belag verteilen und Verschmutzung ggf. unter Zuhilfenahme

einer Reinigungsmaschine, Scheuersaugmaschine oder eines Hochdruckreinigers (bis 100 bar) ablösen. Anschließend die Schmutzflotte aufnehmen. Reinigungslösung nicht antrocknen lassen. Die Fläche mit sauberem Wasser nachreinigen, um eventuell vorhandene Rückstände des Reinigers entfernen. Den angelösten Schmutz immer restlos aufnehmen, da sich dieser beim Verdunsten der Reinigungslösung langsam „aufkonzentrieren“ und ein stärkeres Verschmutzen der Fuge zur Folge haben kann. Bei dem Einsatz von Hochdruckreinigern ist darauf zu achten, dass je nach Strahlaufsatz ein Mindestabstand von 25 cm zur Fuge gehalten wird und die Temperatur des Reinigungswassers nicht über 75 °C beträgt.

Die technischen Angaben in den Produktdatenblättern von codex X-Tensive sind zu beachten.

## Wichtig:

Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und sind als allgemeine Hinweise zu verstehen. Eine Haftung für das Gelingen der Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die Baustellenbedingungen und die sachgemäße Verarbeitung keinen Einfluss haben. Die Reinigungsempfehlung bezieht sich ausschließlich auf den Epoxi-Mörtel codex X-Tensive. Die Verträglichkeit des eingesetzten Reinigers und der Reinigungsmethode ist auf den verlegten Fliesen- oder Natursteinbelag und den Reinigungs- und Pflegehinweisen des Belagsherstellers/Lieferanten abzustimmen. Generell wird ein Reinigungsversuch/eine Probefläche an unauffälliger Stelle empfohlen. Bei der Anwendung in Schwimmbädern kann die „Liste RK“ der „Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.“ herangezogen werden.